

KAWO CD 79

**Fugendichtungsmasse auf
Basis einer Acrylat-Dispersion,
überstreichbar
Typ F - EXT - INT
Für Fassaden**

Farbig: Klasse 12,5 E

Transparent: Klasse 12,5 P

Technische Daten:

Farben: transparent, weiß, grau,
braun, schwarz

Sonderfarben
auf Anfrage

Abbinde-
mechanismus: physikalisch trocknend

Spez. Gewicht:
transparent: ca. 1,1 g/cm³
farbig: ca. 1,6 g/cm³

Shore-A-Härte:
transparent: ca. 30
farbig: ca. 25

Dehn-, Stauch-
vermögen: max. 12,5 %

Volumenschwund:
transparent: ca. 30 %
farbig: ca. 20 %

Temperatur-
beständigkeit: von - 20° C bis + 80° C

Hautbildungszeit: ca. 20 min.

Durchhärtung: ca. 5 mm in 7 Tagen

**Alle Angaben beruhen auf Laborunter-
suchungen und Praxiserfahrungen.
Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht
hergeleitet werden.**

01/2016

KAWO CD 79 ist eine überstreichbare, elastische Fugendich-
tungsmasse auf Basis einer Acrylat-Dispersion, geprüft und
klassifiziert nach EN DIN 15651-1.

Anwendungsgebiete

Abdichten von Fugen, Rissen und Anschlussfugen bei Beton,
Mauerwerk, Gasbeton, Putz, Holz, Aluminium und Hart-PVC.
Die Dehn-, Stauchbeanspruchung der Fugendichtungsmasse
soll 12,5 % der Fugenbreite nicht überschreiten. Es sind die
allgemeinen Regeln der Fugendimensionierung zu beachten.

Eigenschaften

KAWO CD 79 ist alterungsbeständig und regenfest nach
Bildung einer ausreichend starken Oberflächenhaut. KAWO
CD 79 ist überstreichbar mit handelsüblichen Farben und
Lacken. Der Farbton transparent härtet von weiß zu transpa-
rent aus.

Verarbeitungshinweise

Die Untergründe sollen staub- und fettfrei sein, die Haftflä-
chen können feucht, dürfen jedoch nicht nass sein. Achtung:
KAWO CD 79 nur bei Temperaturen über +5° C verarbeiten.
Die Oberfläche der Fugenmasse ist so lange vor Regen zu
schützen, bis sich eine feste Haut gebildet hat. Bitte beach-
ten Sie unsere Primertabelle.

Reinigung

Nicht abgebandenes KAWO CD 79 kann mit Wasser entfernt
werden. Durchgehärtetes Material lässt sich nur mechanisch
entfernen.

Lagerung

kühl und trocken
Vor Frost schützen

Lagerfähigkeit

18 Monate

Kurzzeitige geringe Frosteinwirkung (bis -15° C) und an-
schließendes Auftauen beeinträchtigen die Funktionstüchtig-
keit von KAWO CD 79 nicht.

Lieferform

Kartusche	20 x 310 ml
Alu-Schlauch	20 x 400 ml
Alu-Schlauch	20 x 620 ml